Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

# Hydrogran 185

## Dichtungsschlämme, elastisch

| | |
|---|---|
| **Produktebeschreibung** | Hydrogran 185 ist eine Dichtungsschlämme auf der Basis von Spezialzement mit hochwertigen Zusatz- und Bindemitteln. |
| **Zusammensetzung** | Bindemittel: Spezialzement, org. Bindemittel<br>Zusatzstoffe: spezielle mineralische Füllstoffe<br>Zusatzmittel: Fasern, Verdickungsmittel, Dichtungsmittel etc. |
| **Anwendungsbereich** | Mit dem Hydrogran lassen sich Neu- und Altbauten gegen Erdfeuchte, Oberflächen- und Sickerwasser innen und aussen abdichten. Nur im Sockel- oder Terrainbereich verwenden. Als Untergrund eignen sich zementgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Beton, Backstein, Naturstein, Kalksandstein, etc.<br>Kann mit geeigneter Farbe gestrichen werden. |
| **Schichtstärke** | 5 mm |
| **Verbrauch** | pro $m^2$ ca. 1.0 kg/mm Schichtstärke |
| **Lieferform** | Sack à 20 kg |
| **Verarbeitung** | Wasserzugabe pro Sack: je nach Anwendung<br>Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten.<br>Verarbeitung nicht unter +5° C<br><br>Hydrogran 185 wird von Hand in zwei Schichten mit der Deckenbürste oder Glättekelle volldeckend und satt auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Stark saugende Untergründe vornetzen. |
| **Bemerkungen** | Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch). |
| **Lagerung** | An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung. |

## Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

## Sicherheitshinweise

**Gefahr**
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden
H335: Kann die Atemwege reizen.
Chromatarm nach SN EN 196/10.
Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm],
CAS-Nr. 65997-15-1,
EG-Nr. 266-043-4

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen. P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden

**Granol AG**
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch