Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Kalkogran 250

Kellenwurf beige zum Streichen

Produktebeschreibung	Kalkogran 250 ist ein beiger, mineralischer Deckputz mit grobem, gebrochenem Strukturkorn für den Aussen- und Innenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel: Kalkhydrat, Weisszement Zusatzstoffe: Kalkstein, Dolomit Zusatzmittel: Wasserrückhalter, Verdickungsmittel
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich gut aufgeraute, zementhaltige Grund- und Ausgleichsputze. Im Sockel- und Terrainbereich keinen Kalkogran Kellenwurf verwenden. Der Kellenwurf muss gestrichen oder hydrophobiert werden.
Verbrauch	Körnung — pro m^2 ca. 4-5 mm — 8.0 kg 6-7 mm — 10.0 kg 8-10 mm — 11.0 kg
Lieferform	Sack à 25 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 6.5 Liter. Verarbeitungszeit ca. 120 Minuten. Verarbeitung nicht unter +5° C. Kalkogran 250 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen oder angeworfen. Ein extrem saugender Untergrund sollte vorgenetzt werden. Bei trockenem Wetter empfiehlt es sich, den angebrachten Kellenwurf vor zu schnellem Austrocknen zu schützen (z.B. durch leichtes Abbrausen). Bei direkter Sonneneinstrahlung und starkem, trockenem Wind nicht verputzen.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.
Sicherheitshinweise	**Gefahr** H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H335: Kann die Atemwege reizen. Chromatarm nach SN EN 196/10. Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm], CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4 Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3 Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. P260d: Staub nicht einatmen. P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch