

## Fiche technique

# Granolan finition fine, siliconisée extérieur SO-FPA

**Description du produit** C'est un crépi aqueux prêt à l'emploi, siliconisé et de dispersion avec une granulométrie de 0.3 mm pour surfaces fines. Il possède une bonne perméabilité à la vapeur d'eau, une faible capillarité et il est résistant aux intempéries.

**Composition**

Liants: dispersion polymère  
 Additifs: farines marmoréennes et sables, pigments colorés, fibres etc.  
 Adjuvants: eau, agent épaississant et mouillant, agent non-mousseux etc.

**Champ d'application** Les supports idéaux sont les dégrossissages, égalisations, lissages, spatulations, panneaux support d'enduit. Il peut être teinté et recevoir une peinture. Prétraiter le support avec Granolan couche de fond siliconisée.

**Épaisseur de la couche** Minimum: 1 mm

**Consommation** env. 2.1 kg/m<sup>2</sup>

**Form de livraison** Bidon à 25 kg

**Traitement** Ne pas travailler en dessous de +5° C

Le support doit être absolument solide, propre et sec, régulier et libre de résidus solubles tels que colle, acide tannique, huile de coffrage etc. Les supports poreux, friables et fortement sablonneux sont à éliminer. Brassage intensif dans le bidon. Au besoin, la cohérence peut être adaptée en ajoutant un peu d'eau.

Appliquer régulièrement le crépi avec une truelle dentelée inoxydable en épaisseur du grain et structurer de préférence avec une taloche plastique. Ne plus retoucher après le début de l'assèchement.

### Spéciaux:

- Une exposition directe au soleil est à éviter.
- Ne pas utiliser le crépi siliconisé rustique à la zone du socle.

**Remarques** Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits ([www.granol.ch](http://www.granol.ch)).

---

**Stockage** Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

---

**Elimination** Ne pas vider dans les égouts ou évacué avec les déchets urbains. No de déchet suivant le CED: 10 13 99.  
Emballages contaminés: Eliminer comme le produit non utilisé. Les emballages vides doivent être mis à la disposition d'une entreprise locale pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.

---

**Indications de sécurité**

<b>Mentions de danger:</b> aucun	P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Peut déclencher une réaction allergique.	P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
	P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières.
	P501e: produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.