Solidaires. Depuis 1956.

Fiche technique

Haftogran 177

Description du produit	Granol Haftogran 177 est un pont d'adhérence à base minérale. Elle présente un accrochage idéal pour les supports à l'intérieur et extérieur.
Composition	Liants: ciment, chaux hydratée, liants organiques Additifs: masse pour joints minérale Adjuvants: agent mouillant, additifs de rétention d'eau, etc.
Champ d'application	Approprié sur des supports en béton et briques silico-calcaires, etc. Granol Haftogran 177 est surtout appliqué avec la truelle dentelée, mais peut aussi être giclé. Attention! Il n'adhère pas s'il est trop dilué. Après séchage (minimum 48 heures), Haftogran 177 est indiqué pour recevoir des dégrossissages ciment/chaux.
Consommation	- dentelé (6 mm) : env. 4.0 kg/m^2 - giclé: env. 0.8 kg/m^2
Form de livraison	Sac à 15 kg
Traitement	Addition d'eau par sac env. 6 litres Temps de traitement environ 90 minutes Ne pas travailler en dessous de +5° C Le support doit être solide, propre et sec. Il est recommandé d'humidifier les supports très absorbants. A l'extérieur appliquer le Haftogran 177 impérativement avec la truelle dentelée. Ne pas travailler par un ensoleillement trop fort et/ou vent sec.
Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminates pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).
Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Mélanger le matériel restant avec de l'eau, laisser durcir et évacuer comme les déchets de béton. Code d'élimination conformément au CED : 10 13 14. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.

Indications de sécurité

Danger
H315: Provoque une irritation cutanée.
H318: Provoque des lésions oculaires graves.
H335: Peut irriter les voies respiratoires.
Pauvre en chromate selon la norme SN EN 196/10
Ciment de Portland [Cr(IV) < 0.2 ppm], CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4
Hydroxyde de calcium
CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3

Réagit avec l'humidité très alcaline.

P260d: Ne pas respirer les poussières.
P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.
P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P501e: Eliminer le contenu/récipient dans un mode assuré.

Granol SA
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch