

Produktdatenblatt

Kalkogran 303**Restaurationsmörtel**

Produktebeschreibung	Kalkogran 303 Restaurationsmörtel ist ein beiger, mineralischer Mörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm.
Zusammensetzung	Bindemittel: Weisskalkhydrat, Weisszement Zusatzstoffe: Kalkstein, Leichtfüllstoffe Zusatzmittel: Wasserrückhaltmittel, Haftvermittler, Faser
Anwendungsbereich	<p>Wird als Ausgleichsputz bei Restaurierungs-/ Renovierungsarbeiten, als Deckputz bei speziell strukturierten Oberflächen und beim Überarbeiten bestehender Untergründe angewendet. Als Untergrund eignen sich zement- und/oder kalkgebundene Grundputze, Altputze und Altanstriche, div. Putzträgerplatten, etc. im Innen- und Aussenbereich. Zum Überbrücken feiner Haarrisse wird zusätzlich das Granol Putzarmiergewebe eingebettet.</p> <p>Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis.</p> <p>Der jeweils eingestellte Farbton muss mittels Probeanstrich auf dem original Untergrund kontrolliert werden. Es gelten die üblichen Farbtoleranzen für Bautenfarben gemäss SMGV/BFS Nr. 25.</p>
Schichtstärke	3 - 8 mm
Verbrauch	pro m ² ca. 1.4 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 25 kg
Verarbeitung	<p>Wasserzugabe pro Sack ca. 6.5 Liter Verarbeitungszeit ca. 70 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C</p> <p>Kalkogran 303 wird von Hand oder mit der Maschine auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Unterschichten sind zu entfernen. Bei zweimaligem Auftrag ist die erste Schicht aufzurauen.</p>
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahr

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.
Chromatarm nach SN EN 196/10.
Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm],
CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4
Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0,
EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen.

P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

