

Produktdatenblatt

Kalkogran 255

Kellenwurf grau

Produktebeschreibung Kalkogran 255 ist ein grauer, mineralischer Deckputz mit grobem Rundkorn für den Aussen- und Innenbereich.

Zusammensetzung Bindemittel: Portlandzement, Kalkhydrat
Zusatzstoffe: Kalkstein, Quarzsand
Zusatzmittel: Wasserrückhalter, etc.

Anwendungsbereich Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichspitze auf Kalk-/Zementbasis. Im Sockel- und Terrainbereich keinen Kalkogran Kellenwurf verwenden. Der Kellenwurf muss gestrichen oder hydrophobiert werden.

Verbrauch

Körnung	pro m ² ca.
4-5 mm	8.0 kg
4-8 mm	10.0 kg

Lieferform Sack à 30 kg

Verarbeitung Wasserzugabe pro Sack ca. 7 Liter.
Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten.
Verarbeitung nicht unter +5° C.

Kalkogran 255 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen oder angeworfen. Ein extrem saugender Untergrund sollte vorgenetzt werden. Bei trockenem Wetter empfiehlt es sich, den angebrachten Kellenwurf vor zu schnellem Austrocknen zu schützen (z.B. durch leichtes Abbrausen). Bei direkter Sonneneinstrahlung und starkem, trockenem Wind nicht verputzen.

Bemerkungen Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise**Gefahr**

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.
Chromatarm nach SN EN 196/10.
Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm],
CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4
Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0
EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen.
P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.
P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

