Solidaires. Depuis 1956.

Fiche technique

Finition Sol-silicate extérieur

SolSI-N / SolSI-V / SolSI-R

Description du produit

Ce crépi est une finition minérale, prêt à l'emploie pour l'extérieur. Avec la combinaison d'un sol silice, verre liquide de potassium et dispersion polymère on a amélioré et optimisé ses propriétés comme la résistance aux intempéries, la brillance de la teinte et le traitement facile. Avec le sol silice on a pu minimer l'influence des intempéries pendant l'asséchement.

Composition

Liants: sol silice, silicate de potassium, dispersion
Additifs: sables et farines marbriers, fibres,
Adjuvants: additif de rétention de l'eau, agent hydrophobe et mouillant, etc.

Champ d'application

Les supports idéaux sont les dégrossissages, égalisations, lissages, spatulations, panneaux support d'enduit. Ne pas l'utiliser dans les parties du socle. Les couleurs sont limitées à des teintes avec des pigments inorganiques.

Consommation

Type	Granulométrie	Consommation kg/m²	Structure	Teinte
SolSI-N	1.0 mm	2.1	négative	oui
SolSI-N	1.5 mm	2.3	négative	oui
SolSI-N	2.0 mm	2.6	négative	oui
SolSI-N	3.0 mm	3.5	négative	oui

Type	Granulométrie	Consommation kg/m²	Structure	Teinte
SolSI-V	1.0 mm	2.3	positive	oui
SolSI-V	1.5 mm	2.5	positive	oui
SolSI-V	2.0 mm	3.1	positive	oui
SolSI-V	3.0 mm	4.0	positive	oui

Type	Granulométrie	Consommation kg/m²	Structure	Teinte
SolSI-R	0.5 mm	2.0/mm	rustique	oui

Form de livraison

Bidon à 25 kg

Traitement

Ne pas travailler en dessous de +8° C
Avant l'application de la finition au silicate Sol, traiter le support avec la couche de fond au silicate Sol. Appliquer sur des supports absolument solides, propres et secs. Des zones adjacentes comme verres, pierres naturelles ou pierres réfractaires sont à protéger. Avant séchage, laver immédiatement les éclaboussures. Le potassium peut attaquer aussi l'aluminium.
Il faut respecter une couche minimale de 1 mm.

Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).
Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.
Elimination	Ne pas vider dans les égouts ou évacué avec les déchets urbains. No de déchet suivant le CED: 10 13 99. Emballages contaminés: Eliminer comme le produit non utilisé. Les emballages vides doivent être mis à la disposition d'une entreprise locale pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.
Indications de sécurité	**Mentions de danger:** aucun P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. P501e: produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Granol SA
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch