

## Fiche technique

# Ribage de chaux grasse type V

### Ribé plein pour l'intérieur

| Description du produit | Granolan ribage de chaux grasse est une finition minérale, prête à l'emploi<br>pour l'intérieur.                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition            | Liants: chaux hydraulique, liants organiques Additifs: granulés et farine calcaire Adjuvants: additif de rétention d'eau, fibres etc.                                                                                                                                                            |
| Champ d'application    | Granolan ribage de chaux grasse est adapté sur des supports peints ou à base minérale. Prétraiter les plaques de plâtre et les cloisons de séparation avec la couche de fond Granolan. Convient également dans les zones humides. Granolan ribage de chaux grasse ne doit pas être peint.        |
| Consommation           | Granulométrie         Consommation           0.5 mm*         env. 1.0 kg/m²           1.0 mm*         env. 2.0 kg/m²           1.5 mm*         env. 2.2 kg/m²                                                                                                                                    |
| Form de livraison      | Bidon à 25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Traitement             | Temps de traitement env. 120 - 180 minutes<br>Ne pas travailler en dessous de +5° C                                                                                                                                                                                                              |
|                        | Appliquer le ribage de chaux grasse à la main sur des supports solides, propres et secs. Il est recommandé d'humidifier les supports à base minérale très absorbants. Peindre seulement après séchage suffisant et carbonatation totale. Tester l'alcalinité!                                    |
| Remarques              | Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch). |



Solidaires. Depuis 1956.

| Stockage    | Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elimination | Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Mélanger le matériel restant avec de l'eau, laisser durcir et évacuer comme les déchets de béton. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 14. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination. |

### Indications de sécurité

### Danger

H315: Provoque des irritations cutanées. H318: Provoque des lésions oculaires graves. P260d: Ne pas respirer les poussières.
P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.
P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501e: Eliminer le contenu/récipient dans

un mode assuré.

