

Produktdatenblatt

GranoStone**Effekt-Zementputz, einfärbbar**

Produktebeschreibung	GranoStone ist ein mineralischer dekorativer Modellierputz für die Herstellung von strukturierten Oberflächen. GranoStone ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Dekorputz für den Innen- und Aussenbereich. Für die individuelle Farbgebung wird während der Verarbeitung eine pulverförmige Pigmentmischung zugegeben. Je nach Arbeitstechnik können mit einer Traufel oder einem Schwambrett individuelle Strukturen erreicht werden.
Zusammensetzung	Bindemittel: Zement, organische Bindemittel Zusatzstoffe: mineralische Füllstoffe Zusatzmittel: Luftporenbildner, Wasserrückhaltemittel, etc. Pigmentmischung: anorganische Pigmente, Füllstoffe
Anwendungsbereich	GranoStone haftet auf Fliesen und Natursteinen, auf Beton, Backstein, Kalksandstein, auf zementgebundenen, kunststoffvergüteten oder kunststoffgebundenen Grund- und Glattputzen, Abrieben, Farbanstriche und auf diversen zementgebundenen Bauplatten. Eine transparente Versiegelung mit 1K-GranoAcryl oder 2K-GranoPur ist für den Aussenbereich und für stark beanspruchte Flächen im Innenbereich grundsätzlich vorzusehen. GranoStone kann nach einer Abbindezeit von 3 Tagen weiterbeschichtet werden.
Schichtstärke	1 - 5 mm
Verbrauch	pro m ² ca. 1.1 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 25 kg + Pigmentmischung à 0.5 kg
Verarbeitung	Anmachwasser pro Sack und Pigmentmischung: ca. 9 Liter. Die pulverförmige Pigmentmischung wird in das vorgelegte Anmachwasser eingestreut und mit einem Rührwerk verteilt. Der GranoStone wird anschliessend in das vorbereitete Anmachwasser zugegeben und eingerührt. Um den gewünschten Farbton zu erreichen, muss das Mischungsverhältnis von 0.5 kg Pigmentmischung und 25 kg GranoStone eingehalten werden.

GranoStone mit der 6x6x6 mm Zahntraufel aufziehen und im gleichem Zug abglätten. Anschliessend mit einer Bürste die gewünschten Vertiefungen modellieren. Gegebenenfalls kann die Oberfläche mit einem abgekröpften Spachtel gezupft werden. Nach 45 min ist GranoStone kratzbar und nach weiteren 15-20 min wird die Oberfläche abgeglättet. Abschliessend nach weiteren 30-40 min wird mit der Glättkelle abgepresst.

GranoStone wird von Hand auf genügend feste, tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Bei zweimaligem Auftrag ist die erste Schicht zwingend aufzurauen.

Verarbeitung nicht unter +5° C

GranoStone darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. L Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahr

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.
Chromatarm nach SN EN 196/10.
Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm],
CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen.
P280e: Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

