

Fiche technique

GranoStone**Crépi de ciment d'effet, teinté**

Description du produit	<p>GranoStone est un crépi de modelage décoratif, minéral pour créer des surfaces structurées. GranoStone est un crépi décoratif lié en ciment avec une prise accélérée pour l'intérieur et l'extérieur.</p> <p>Pour une teinte individuelle il faut ajouter pendant le traitement une pigmentation en poudre. Dépendant de la technique du travail on peut créer des structures avec une truelle ou une éponge.</p>
Composition	<p>Liants : ciment, liants organiques Additifs : charges minérales Adjuvants : entraîneur d'air, agent de rétention de l'eau, etc.</p> <p>Mélange de pigmentation : pigments inorganiques, agent de charge</p>
Champ d'application (sans couche d'accrochage ?)	<p>GranoStone adhère sur carrelages et pierres naturelles, sur béton, briques, briques silico-calcaires, sur crépis de fond ou d'égalité liés en ciment, synthétiques et sur ribages et peintures, sur plaques diverses liés en ciment.</p> <p>Une vitrification transparente 1K-GranoAcryl ou 2K-GranoPur est recommandée pour l'extérieur et pour l'intérieur avec une sollicitation élevée. GranoStone est prêt pour le traitement ultérieur après le temps de prise de 3 jours.</p>
Épaisseur de la couche	1 - 5 mm
Consommation	par m ² env. 1.1 kg/mm épaisseur de la couche
Form de livraison	sac à 30 kg et mélange de pigmentation à 0,5 kg
Traitement	<p>Addition d'eau par sac et mélange de pigmentation: env. 14 litres.</p> <p>Ajouter la pigmentation en poudre dans l'eau et bien mélanger avec un mélangeur approprié. En suite ajouter le GranoStone et remuer bien. Pour un bon résultat de la teinte voulue, il faut respecter la proportion de mélange de 0.5 kg de pigmentation pour 30 kg de GranoStone.</p> <p>Tirer le GranoStone avec la truelle dentelée 6x6x6mm et le lisser en même temps. Il est possible de modeler avec une brosse les structures décidées. A souhait on peut utiliser une spatule coudée pour égaliser la surface.</p>

Le GranoStone est grattable après 45 min. et 15 – 20 min. plus-tard on peut le lisser. Une finition peut se faire après 30 – 40 min. avec la lisseuse.

GranoStone est appliqué à la main sur supports solides, propres et secs. En cas d'une deuxième application, la première doit être grattée.

Ne pas travailler en dessous de +5°

Ne pas mélanger le Granostone avec autres produits.

Remarques

Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).

Stockage

Stocker dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

Elimination

Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 99. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.

Indications de sécurité

Danger

H315: Provoque des irritations cutanées.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Faible en chromate selon SN EN 196/10.

Ciment de Portland [Cr(VI) < 0.2 ppm],
CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4

Réagit avec l'humidité très alcaline.

P260d: Ne pas respirer les poussières.

P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.

P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501e: Eliminer le contenu/récipient dans un mode assuré.

Granol SA

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

