Solidaires. Depuis 1956.

Fiche technique

GranoAcryl

1K-Lasure acrylique

Description des produits	La lasure GranoAcryl est un revêtement mono-composant soluble dans l'eau pour la finition des crépis et enduits.
Teinte	Teintes unies, métalliques, nacrées, effets rouillés et autres teintes à effet. Les teintes dépendent de la couleur du support.
Degré de brillance	Brillant, mat (uniquement pour l'effet rouillé)
Composition	Liant: dispersion acrylique Additifs: pigments Adjuvants: Eau, épaississant, agent hydratant, agent antimousse, etc.
Champ d'application	La lasure GranoAcryl a été spécialement développé pour une application en intérieur. Sur les supports très absorbants, il est possible d'appliquer une sous-couche de Paintolan fond pénétrant aqueux.
Épaisseur de couche	Pour une seule couche: 40-50 µm
Consommation	En fonction du pouvoir absorbant du support env.: 100 – 150 g/m^2 Effet rouille: env.: 400 – 800 g/m^2
Conditionnement	Récipient de 1 kg, 5 kg et 15 kg nets
Mise en œuvre	Pas en dessous de +5 °C. Bien mélanger la lasure GranoAcryl avant utilisation et l'appliquer sur un support porteur, propre et sec. L'application se fait au choix avec la spatule ou le pulvérisateur. En cas d'utilisation d'un pulvérisateur, diluer avec 20% d'eau au maximum. Des techniques d'enduisage spéciales permettent d'obtenir des effets spécifiques. L'application ultérieure d'un vitrificateur brillant renforce le brillant et apporte de la profondeur à la surface. **Effet rouille et patine cuivre :** Veuillez tenir compte des instructions séparées.

Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).
Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.
Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 99. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.
Indications de sécurité	**Indications de danger** H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Informations ultérieures vous trouvez dans la fiche de sécurité. EUH208: Contient du Methylisothiazolinon et Benzisothiazolinon. Peut déclencher une réaction allergique. P102: à conserver hors de portée des enfants. P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P273: éviter le rejet dans l'environnement. P501e: Produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Granol SA
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96, F +41 41 926 96 86
info@granol.ch, www.granol.ch